

## Leírás

Fólia EPDM kaucsukból többféle öntapadó réteggel, vagy anélkül.

## Szállítás

Az ME220-at 25 m-es tekercsekben szállítjuk.

## Rendelés

Vastagság x Szélesség mm	Sima fólia	Öntapadó réteg 20mm	Teljes felületen szövet kasírozással**
0,75 x 100	302619**	302632	-
0,75 x 150	302620	302633	-
0,75 x 200	302621	302634	-
0,75 x 250	302622	302635	-
0,75 x 300	302623	302636	-
0,75 x 350	302624	302637	-
0,75 x 400	302625	302638	-
0,75 x 500	302626	302639**	-
0,75 x 600	302627**	-	-
1,20 x 100	302628**	-	-
1,20 x 100	302668**	302684	-
1,20 x 150	302669**	302685	-
1,20 x 200	302670	302686	302719**
1,20 x 250	302671	302687	-
1,20 x 300	302672	302688	315578**
1,20 x 350	302673**	302689	-
1,20 x 400	302674	302690	393995**
1,20 x 500	302675	302691	-
1,20 x 600	302676**	-	-
1,20 x 700	302677**	-	-

Tekercshossz 25m

\*\* Egyedi ajánlat szerint (nem raktári termék)  
Kédderrel egyedi ajánlat szerint.

Hossztűrés a DIN 7715 P3 szerint, szélességtűrés  $\pm 2,5$ mm.  
Az öntapadó réteg a fólia szélétől 1-6mm távolságra található.

Egyenként fóliába csomagolva EAN kóddal

Cikkszám	Vastagság x Szélesség mm-ben	Tekercshossz m-ben	Tartalom tekercs	Karton össz. m
390279	1,20 x 300	25	1	25,00

1 öntapadó csík 20 mm butil nélkül

## Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Alapanyag	-	EPDM alapú szintetikus kaucsuk
Építőanyag osztályba sorolás	DIN 4102	B2, P-NDS04-531
Vastagság	-	0,75 mm + 1,2 mm
UV- és időjárásállóság	-	adott
Páradiffúziós ellenállás	-	32.000 $\mu$
Szakítószilárdság	-	>6,5 N/mm <sup>2</sup>
Nyírószilárdság	-	>25 kN/m
Nyúlás	-	min. 300%
Beépítési hőmérséklet	-	+5°C és +35°C között
Hőállóság	-	-40°C és +130°C között <sup>1)</sup>
Tárolási hőmérséklet	-	+5°C és +25°C között
Tárolhatóság	-	korlátlan (EPDM-kaucsuk)
		36 hónap (szövet kasírozás)
		12 hónap (öntapadó réteg)

<sup>1)</sup> öntapadó réteggel vagy szövettel +80°C



## ME220

### kültéri EPDM fólia

Az ME220 EPDM kültéri fólia 1,2 mm vastagságban tetők, erkélyek csatlakozásainak, illetve különböző építőelemek alsó csatlakozásainak a DIN 18195 szerinti tömítésére szolgál a periméter tartományban. 0,75 mm-es vastagságban homlokzatok külső szigetelésére alkalmazható.

### Termék előnyök

- Extrém időjárás- és hőálló
- Nagy rugalmasság
- Szövetes kivitel vakolható

### Előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és ragasztásra alkalmas.

### Használat

- Tekerje le a fóliát a tekercsről, és vágja le a kívánt méretre.
- A ragasztandó felületeket (fólia és/vagy fogadófelület) kenje meg az OT015 vagy CT113 EPDM fóliaragasztóval.
- Javasoljuk min. 50 mm-t lapoljon, illetve ragasszon le a fóliából. Egyes beépítési szituációkban további ragasztások lehetnek szükségesek, amelyek megakadályozzák a fólia elmozdulását. Az öntapadóréteget teljes felületen ragassza az alaphoz ezzel megkönnyítve a beépítést.
- Az EPDM fóliát nyomja az alapra, majd adott esetben válassa le újra, hogy az oldószert kiszellőzhessen a ragasztóból.
- Miután felragasztotta az alapra, alaposan egyengetse el egy görgő segítségével.
- Az öntapadóréteggel ellátott EPDM fólia közvetlenül ragasztható az arra kialakított fogadófelületre (sima felület pl. PVC). Szükség esetén a fogadófelületet ME904 Butil-& bitumenalapozóval elő kell kezelni. EPDM ragasztók használata során a szakszerűen előkészített fogadófelületet nem szükséges alapoznia.
- A fóliát lazán építse be, ne feszüljön.
- Rögzítse az ablakon a fóliát egy szorítóléccel a DIN 18195 szerint.
- A szövettel ellátott kivitelnél a szövet a vakolhatóságot szolgálja.

### Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu) címen találja.

### Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettje pedig az építető. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a [www.illbruck.com/de\\_DE/i3](http://www.illbruck.com/de_DE/i3) oldalon elérhető, vagy a 02203 57550-600 telefonszámon igényelhető.

### Tanúsítvány



#### Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

#### További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu)



tremco illbruck Kft.  
Puskás Tivadar u.3.  
2040 Budaörs  
Magyarország  
T: +36 23 428 218  
F: +36 23 428 219

[info.hu@tremco-illbruck.com](mailto:info.hu@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.hu](http://www.tremco-illbruck.hu)