

Leírás

A relatív páratartalom függvényében változó páraáteresztő képességgel, puha szövet bevonattal és speciális időjárásálló öntapadó réteggel (az egyik oldalon a teljes felületen) a még jobb kezelhetőség érdekében.

Szállítás

Egy- és váltott oldalú öntapadó réteggel, nem igényel további fóliaragasztót.

250 mm-es szélességig raktárról rendelhető.

Rendelés

ME508 EW, E és Flex

Cikkszám	Szélesség és kivitel	Hossz/Tekercs	Tekercs/Karton
501392	EW70	75 m	1 tekercs adagolókartonban
501393	EW100	75 m	1 tekercs adagolókartonban
500250	EW70	25 m	4 tekercs
500251	EW100	25 m	3 tekercs
500252	EW140	25 m	2 tekercs
500290	EW200	25 m	1 tekercs
500540	EW250	25 m	1 Tekercs
500997 *	E70	25 m	4 tekercs
500998 *	E100	25 m	3 tekercs
500999 *	E140	25 m	2 tekercs
501000 *	E200	25 m	1 tekercs
501001 *	E250	25 m	1 tekercs
500480 *	Flex W60-80	25 m	4 tekercs
500481 *	Flex W80-110	25 m	3 tekercs
500479 *	Flex W110-140	25 m	2 tekercs

További szélességek 300, 350 oder 400mm, egyedi ajánlat alapján.

* Nem raktári termék. Vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiséget és a szállítási határidőt.



ME508

TwinAktiv VV

Az illbruck ME508 TwinAktiv VV az öntapadó rétegének köszönhetően közel minden felületen alkalmazható, egyszerűen és gyorsan tömíthető vele az ablakcsatlakozó fugák. Teljes felületén vakolható, kívül-belül használható és teljesíti a RAL követelményeit. A Flex-kivitelben az egyetlen szövetses fólia a piacon, amely 30 % feletti mozgásfelvétellel képes. A ragasztást követően a fólia ellenáll az időjárásnak, mint pl. a folyamatos esőzéseknek.

Termékelőnyök

- Megbízhatóan tömít, a simítható filcnek köszönhetően.
- Erős öntapadó réteg – a ragasztást követően ellenáll minden nemű időjárási hatásnak.
- A flex kivitel 30 %-os mozgást is fel tud venni.
- Teljes felületén öntapadóréteggel, melyet egy két részre osztott liner fed a könnyebb felhasználhatóság érdekében.
- A páratartalom függő sd-értéknek köszönhetően a külső és belső oldalon egyaránt alkalmazható. Így minimális a tévesztés kockázata a tervezés, és a kivitelezés során. Könnyen szárad, és megelőzi a gombák elszaporodását.

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	DIN EN 13501-1	E osztály (éghető) AbP MPA Hannover P-NDS04-1096
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (sd)	EN ISO 12572	páratartalom függő, sd-érték közepes páratartalom mellett 0,4 és 20 m között
Csapóeső ellenállás	DIN EN 1027	600 Pa
Légáteresztő képesség	DIN EN 12114	légzáró, < 0,1 m ³ /(h*m)
Vízzáró képesség	DIN EN 13859	W1, 2000 Pa
ME508 Flex		30% mozgásfelvétel
Kompatibilitás általánosan használt építőanyagokkal	DIN 52452	adott
Anyagvastagság		0,6 mm
Hőállóság		-40°C bis +80°C
Felhasználási hőmérséklet *		-10°C és +40°C között
UV- és időjárásállóság		6 hónap
Tárolhatóság		legalább 24 hónap (száraz, pormentes, eredeti csomagolásban)

Hossztűrések a DIN 7715 P3 szerint, Szélességtűrés $\pm 2,5$ mm. Az öntapadó réteg a szélektől 2 ± 1 mm-re helyezkedik el.

* A külső hőmérséklet függvényében vagy erősen nedvszívó alapok esetében használja az ME901 alapozót, az ME902 alapozó spray-t vagy az ME904 öko alapozót. -5°C alatti hőmérséklet esetén hosszabb szellőzési idővel számoljon, és figyeljen a gondos ragasztásra.

Előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes. A garantáltan jó tapadás érdekében használja az illbruck ME902 Alapozó spray-t, (legyen tekintettel a szellőzési időre) vagy a vízbázisú ME904 Öko alapozót.

Használat

A fólia rögzítése az ablakhoz

- Ragassza a fóliát a keskenyebb öntapadócsíkkal az ablakkeretre. Az öntapadó réteg teljes felületén fekdjön fel az ablakkeretre, ellenkező esetben nem lesz tökéletes a ragasztás.
- A fóliát a teljes ablakhosszon ragasszuk fel és a sarkoknál legalább 2 cm-rel engedjük túl.
- Törje meg a fóliát, képezzen hurkot és hajtja vissza a sarkokon.
- A többi oldalon is ugyanígy járjon el.
- Az ablakcsatlakozó fugát töltsse ki a szigetelőanyaggal, erre mi az FM330 Ablakhab+-t javasoljuk. Ezt követően rögzítse a fólia másik végét a falhoz.
- Az illbruck ME508 TwinAktiv VV a külső és a belső oldalon egyaránt alkalmazható.

A fólia rögzítése a falhoz

A fogadó oldal felülete a DIN 4108-7 szerint egyenletes kell legyen.

- A fóliát az ablakkerettől vezesse a falhoz.
- A száraz fogadófelületet egy seprűvel vagy nedves kendővel tisztítsa meg a ragasztást akadályozó anyagoktól pl. por, szükség esetén használjon alapozót.
- Távolítsa el a szélesebb öntapadó rétegről a linert, és lehetőleg gyűrődésmentesen ragassza a fóliát a fogadó felületre. Legalább 30 mm-es felfekvést ajánlunk.
- Használjon egy illmod görgőt a fólia elsíntéséhez.
- A fólia a kereskedelmi forgalomban kapható vakolatokkal vakolható, illetve diszperziós festékekkel festhető.
- Az ME508 kiválóan tapad polisztirol hablemezekhez mint pl. a Styrodur®
- Második tömítő réteggént alkalmazható ablakpárkányok alatt.

Megjegyzés

Az öntapadó csikoknak mindig teljes felületen fel kell fekdniük az ablakkeretre, másként tapadási problémák merülhetnek fel. Alapvetően a fóliát lazán építse be, ne feszüljön. A hosszirányú feszültség elkerülése végett a fóliát legfeljebb 12 méterenként el kell vágni, és újra lapolni. A lapolásoknak legalább 20 mm-esnek kell lenniük. A vízszintes fugák esetében mindig a felső fóliát ragassza az alsó fóliára.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettjei pedig az építetők. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a www.illbruck.com/de_DE/i3 oldalon elérhető, vagy a 02203 57550-600 telefonszámon igényelhető.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu